



# verwerkingsvoorschrift

Gegronde kozijnen, dekkend afwerken op de bouw

## Producten voor buiten:

### Waarborg Hoogglans

Waarborg is een hoogglanzende aflak voor buiten met een zeer hoge buitenduurzaamheid en kleurechtheid tot wel 10 jaar onderhoudsvrij schilderwerk

### Waarborg Systeemverf

Vochtregulerende systeemverf met een zeer goede buitenduurzaamheid. als duurzame systeemverf voor onderhouds-schilderwerk op voorbehandelde onderdelen zoals, kozijnen, ramen, geveltimmerwerk.

## Producten voor binnen:

### Ankolux Aqua Brilliant

watergedragen, hoogglanzende lakverf voor binnen als minder milieubelastende eindlaag op een voorbehandelde ondergrond van hout

### Ankolux Aqua PU zijdeglans

watergedragen, zijdeglanzende lakverf voor binnen als minder milieubelastende eindlaag op een voorbehandelde ondergrond van hout.



## Concept I

De kozijnen zijn volgens Concept I met een conform KOMO certificaat dekkend grondverfsysteem voorbehandeld. Deze elementen die een minimale laagdikte hebben van 100 µm dienen **binnen 6 maanden** na levering afgewerkt te worden op basis van onderstaand advies.

## Afwerking op de bouw

- Tijdens verwerking en droging moet de temperatuur van omgeving en ondergrond minstens 5°C zijn voor alkyd producten en 9°C voor watergedragen producten.
- Bij felle zonnestraling op het werk zo veel mogelijk “achter de zon aan” werken.
- Het geheel schoon maken
- Spijker-gaten, nietgaten e.d. repareren met *Anko houtreparatie OV snel*
- Gerepareerde, beschadigde en kale plaatsen tot de oorspronkelijke laagdikte bijwerken met *Anko K grondverf* (buiten) of *Ankolux Aqua Basisverf* (binnen).
- De ondergrond licht schuren, opzuiveren en stofvrij maken.

**Buiten:** Het geheel gronden met één laag *Waarborg grondverf* vervolgens afschilderen met één laag *Waarborg Systeemverf* of *Waarborg Hoogglans* in een minimale droge laagdikte zoals vermeld in het technisch documentatieblad.

**Binnen:** Het geheel gronden met één laag *Ankolux Aqua Basisverf* vervolgens afschilderen met één laag *Ankolux Aqua PU Zijdeglans* of *Ankolux Aqua Brillant* in een minimale droge laagdikte zoals vermeld in het technisch documentatieblad.

Voor meer informatie & verkooppunten verwijzen wij naar [www.ankerstuy.nl](http://www.ankerstuy.nl)

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.

Datum & handtekening van aflevering op de bouw:

