

Onderhoud & Reparatie IsoStone onderdorpel

Pagina 1 van 1

De IsoStone onderdorpel is onderhoudsvriendelijk. Om de onderdorpel netje te houden bevelen wij aan, om de deze tenminste twee maal per jaar te reinigen.

Reinigen

De IsoStone onderdorpel is het beste te reinigen met water met daarin een mild niet schurend reinigingsmiddel (Ph-waarde 6-8), zoals groene zeep. Bij het reinigen kan een spons of borstel gebruikt worden. Let op: Gebruik op het oppervlak van de IsoStone geen schuurspons of borstel met metalen of andere zeer harde vezels

Cementsluier en roest verwijderen

Cementsluier en roest is te verwijderen met cementsluier-verwijderaar, (bijvoorbeeld van het merk HG). Indien de zon op de onderdorpel staat, stel het reinigen uit tot deze weg is i.v.m. indrogen van het middel op de onderdorpel.

Volg de instructie van de fabrikant van de cementsluier-verwijderaar en pas de veiligheidsmaatregelen toe.

Let op: Deze middelen bevatten agressieve stoffen, die brandwonden kunnen veroorzaken.

Retoucheren krassen en vlekken

Kleine krassen, beschadigingen en vlekken zijn bij te werken met een retouchestift, die verkrijgbaar is bij BUVA.

Repareren krassen, scheuren en/of gaten

Zwaardere beschadigingen zijn te repareren met Tenax® Solido (Nero) reparatiemortel (Tenax® Solido Nero = zwarte mortel). Voor het aanbrengen dient de onderdorpel gereinigd en de beschadigde ondergrond geschuurd te worden.

Volg de instructie van de fabrikant voor verdere verwerking van de reparatiemortel.

Bij grote beschadigingen verdient het de aanbeveling om na het drogen van de mortel, de onderdorpel nogmaals te vlak te schuren en met de retouchestift bij te werken, voor een fraaier eindresultaat.